

Fiche technique**MASTIC LIGHT PLAST****MASTIC LIGHT PLAST****Caractéristiques**

LIGHT PLAST est un mastic polyester thixotrope de très faible densité. Facile à travailler, il s'applique en toutes épaisseurs selon nécessité sur tôle, stratifié polyester, bois ou pierre. Après application, il peut être poncé, vissé ou cloué après seulement 20 à 30 mns.

Domaines d'utilisation

Remplissage, égalisation de contours et pièces légères principalement dans le modélisme et les constructions légères, masse de réparation d'âmes sandwich, masse de réparation pour l'industrie, l'orthopédie.

Données techniques

Couleur	Blanc cassé
Consistance	Pâteuse, thixotrope
Densité	0,7 kg/l
Conservation en bidon d'origine fermé	Minimum 6 mois.

Mise en œuvre

Le support doit être propre, dégraissé. Durcissement par adjonction de 2 à 4 % de BPO.
Vie en pot d'environ 5 minutes à 20° C après adjonction de 2 % de BPO.
Après 20 à 30 mn, **LIGHT PLAST** peut être poncé, vissé, cloué.
Par adjonction de résine KR, la consistance du mastic peut être rendu liquide.

Mesures de précautions

Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l'état actuel de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite à un conseil verbal, à moins qu'une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être imputée. Dans ce cas, il faudra que l'utilisateur apporte la preuve qu'il a porté à notre connaissance par écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.

Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services.